

DECLARATION OF COMPLIANCE

We hereby declare that the product(s) described below

REFERENCE	DESCRIPTION	MATERIAL
FBP-6232-060	FOLDABLE BOX 600X400X230 MM	PP


comply with the EC Directives concerning plastic articles intended for direct food contact.

We confirm that;

- The plastic raw material and masterbatch used in production of industrial boxes are suitable for direct contact with foodstuffs;
- The production of industrial boxes is carried out under the certification of Turkish Food, Agriculture and Livestock Ministry issued to suitable organizations for operations involving production of plastic items for direct food contact; certificate no: TR-77-K-001226 date: 01.10.2013;
- The industrial boxes comply with the Turkisch Food Code Regulations published on 16-11-1997, article no. 23172;
- The production of industrial boxes comply with the EC Plastics Directive 10/2011 which include 2016/1416 differences, Regulation EC 1935/2004 and Commission Regulation EC 2023/2006










plastibac®




Rapor No/ Report No: ES10149924	Yayımlandığı Tarih/ <i>Date:</i> 04/08/2021

Analizler / Analyses

No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç <i>Results</i>	Ölçüm Limiti LOQ	Geri Kazanım <i>Recovery</i>	Ölçüm Belirsizliği <i>Uncertainty</i>	Metot <i>Method</i>	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
1	Toplam Migrasyon (Asitli Gida, Gida Benzeri B, % 3 Asetik Asit) Daldırma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, I.Kullanım / I.Reuse* Determination of Overall Migration (Acidic Food, Food Simulant B, 3% Acetic Acid)*	3,0 mg/dm²	2 mg/dm²	ā	-	TS EN 1186-3	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
2	Toplam Migrasyon (Asitii Gida, Gida Benzeri B, % 3 Asetik Asit) Daldirma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, II.Kullanım / II.Reuse* Determination of Overall Migration (Acidic Food, Food Simulant B, 3% Acetic Acid)*	Tespit Edilemedi / Not Detected mg/dm²	2 mg/dm²	ū	ŭ.	TS EN 1186-3	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
3	Toplam Migrasyon (Asitii Gida, Gida Benzeri B, % 3 Asetik Asit) Daldırma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, III.Kullanım / III.Reuse* Determination of Overall Migration (Acidic Food, Food Simulant B, 3% Acetic Acid)*	Tespit Edilemedi / Not Detected mg/dm²	2 mg/dm²	-	-	TS EN 1186-3	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
4	Toplam Migrasyon (Yağlı Gidalarda Yerine Geçen %95 Ethanol) Daldırma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, I.Kullanım / I.Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Ethanol 95%)	4,5 mg/dm²	2 mg/dm²	ā	3	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
5	Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalarda Yerine Geçen %95 Ethanol) Daldırma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, II.Kullanım / II.Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Ethanol 95%)	3,5 mg/dm²	2 mg/dm²	2	-	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
6	Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalarda Yerine Geçen %95 Ethanol) Daldırma / Immersion 20°C, 10 gün / 20°C, 10 days, III. Kullanım / III. Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Ethanol 95%)	3,1 mg/dm²	2 mg/dm²	E.	-	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>







No	Analiz Adı Analysis Name	Sonuç <i>Results</i>	Ölçüm Limiti LOQ	Geri Kazanım <i>Recovery</i>	Ölçüm Belirsizliği <i>Uncertainty</i>	Metot Method	Limit Requirement	Değerlendirme Interpretation
7	Toplam Migrasyon (Yağlı Gıdalar Yerine Geçen, Isooctane) Daldırma / Immersion 20°C, 1 gün / 20°C, 1 days, I.Kullanım / I.Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Isooctane)*	3,4 mg/dm²	2 mg/dm²	2	a a	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
8	Toplam Migrasyon (Yağlı Gidalar Yerine Geçen, Isooctane) Daldırma / Immersion 20°C, 1 gün / 20°C, 1 days, II. Kullanım / II. Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Isooctane)*	2,8 mg/dm²	2 mg/dm²	-	-	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>
9	Toplam Migrasyon (Yağlı Gidalar Yerine Geçen, Isooctane) Daldırma / Immersion 20°C, 1 gün / 20°C, 1 days, III.Kullanım / IIII.Reuse* Determination of Overall Migration (Fatty Food Alternative Simulant Isooctane)*	Tespit Edilemedi / Not Detected mg/dm²	2 mg/dm²	-	-	TS EN 1186-14	<= 10 mg/dm² a	Uygun : <i>Pass</i>

This document is valid without signature,

Kuurne, 05/06/2023

BTW/TVA: BE 0422.488.745 RPR/RPM: Gent, afd. Kortrijk

